



PETER GEIGER
STOFFE, DIE BERÜHREN!

SALZBURG

TECHNISCHES DATENBLATT/TECHNICAL SHEET

ZUSAMMENSETZUNG/COMPOSITION	57 AC 37 PES TESTURIZZATO 6 VI
BREITE/ WIDTH	140 CM
GEWICHT/ WEIGHT	920 GR/ LM
ZOLLTARIFNR./ TARIFF CODE	54079300

FORMBESTÄNDIGKEIT/ DIMENSIONAL STABILITY

TROCKENREINIGUNG DRY CLEANING	UNI EN ISO 3175	- 1,5 KETT / WARP - 1,5 SCHUSS / WEFT
----------------------------------	-----------------	--

FARBECHTHEIT / COLOUR FASTNESS

REIBECHTHEIT TROCKEN / DRY RUBBING	UNI EN ISO 105 X 12	4
REIBECHTHEIT NASS/ WET RUBBING	UNI EN ISO 105 X 12	3/4
LICHTECHTHEIT LIGHTFASTNESS	ISO 105 B 02	4/5

PHYSIKALISCH-MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN/ TECHNICAL CHARACTERISTIC


PILLING	ISO 12945-2:2000	4 / 5
---------	------------------	-------

REISSFESTIGKEIT TEAR STRENGTH	UNI EN ISO 13937-3:2000	165 N KETT / WARP 202 N SCHUSS / WEFT
ZUGFESTIGKEIT TENSILE STRENGTH	UNI EN ISO 13934-1	1538 N KETT / WARP 1493 N SCHUSS / WEFT
STICHAUSREISSKRAFT SEAM SLIPPAGE	UNI EN ISO 13936-2	2.5 KETT / WARP 2.6 SCHUSS / WEFT
SCHUEURBESTÄNDIGKEIT / MARTINDALE	ISO 12947-2	23.000 TOUREN END POINT AT RUBS

BRANDSCHUTZNORM/FIRE PROTECTION BS 5852

CIGARETTE TEST	SCHEDULE 4 PART 1	JA / PASS
BUTANE FLAME	SCHEDULE 5 PART 1	NEIN / NOT PASS
CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117	2013 + 2015	JA / PASS
CRIB 5	BS5852 SOURCE 5	NEIN / NOT PASS

REINIGUNGSEMPFEHLUNG/CLEANING INSTRUCTION



ERNST-REUTER-STR. 5 B
37619 BODENWERDER

TEL.: + 49 55 33 / 93 53 790
FAX: + 49 55 33 / 93 53 799

INFO@PETER-GEIGER.DE
WWW.PETER-GEIGER.DE

INHABER
DENNIS FIEDLER

UST-IDENTNUMMER
DE 254 984 156

VR-BANK IN SÜDNIEDERSACHSEN EG
IBAN: DE16 2606 2433 0208 4478 37 | BIC GENODEF1DRA



PETER GEIGER
STOFFE, DIE BERÜHREN!

Farbunterschiede, Florlänge und das Gewicht können variieren und sind unvermeidbar, diese sind auf den handwerklichen Herstellungsprozess zurückzuführen. Diese stellen keinen Mangel dar, sondern sind ein weiterer Beweis für die handwerkliche Qualität des Produktes.

Differences in colour shade, pile width, weight, etc.. are inevitable as they are due to artisanal process of creation. They are not to be considered as a defect, but they are further proof of the artisanal quality of the product.



ERNST-REUTER-STR. 5 B
37619 BODENWERDER

TEL.: + 49 55 33 / 93 53 790
FAX: + 49 55 33 / 93 53 799

INFO@PETER-GEIGER.DE
WWW.PETER-GEIGER.DE

INHABER
DENNIS FIEDLER

UST-IDENTNUMMER
DE 254 984 156

VR-BANK IN SÜDNIEDERSACHSEN EG
IBAN: DE16 2606 2433 0208 4478 37 | BIC GENODEF1DRA