



PETER GEIGER  
STOFFE, DIE BERÜHREN!

## STOCKHOLM

### TECHNISCHES DATENBLATT/TECHNICAL SHEET

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| ZUSAMMENSETZUNG/COMPOSITION | 84% PES 16% AC |
| BREITE/ WIDTH               | 143            |
| GEWICHT/ WEIGHT             | MT 35          |
| ZOLLTARIFNR./ TARIFF CODE   | 900 GR/MTL 140 |
|                             | 54077200       |

### FARBECHTHEIT / COLOUR FASTNESS

|                                       |                     |     |
|---------------------------------------|---------------------|-----|
| REIBECHTHEIT<br>TROCKEN / DRY RUBBING | UNI EN ISO 105 X 12 | 4/5 |
| REIBECHTHEIT<br>NASS/ WET RUBBING     | UNI EN ISO 105 X 12 | 4   |
| LICHTECHTHEIT<br>LIGHTFASTNESS        | ISO 105 B 02        | 5/6 |

### PHYSIKALISCH-MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN/ TECHNICAL CHARACTERISTIC

|                                      |                         |  |
|--------------------------------------|-------------------------|--|
| PILLING                              | ISO 12945-2             | 4  |
| REISSFESTIGKEIT<br>TEAR STRENGTH     | UNI EN ISO 13937-3:2000 | >400,86 N KETT / WARP<br>>331,40 N SCHUSS / WEFT     |
| ZUGFESTIGKEIT<br>TENSILE STRENGTH    | UNI EN ISO 13934-1      | > 1921,09 N KETT / WARP<br>> 1923,80 N SCHUSS / WEFT |
| STICHAUSREISSKRAFT<br>SEAM SLIPPAGE  | UNI EN ISO 13936-2      | 3,33 mm KETT / WARP<br>3,33 mm SCHUSS / WEFT         |
| SCHUEERBESTÄNDIGKEIT /<br>MARTINDALE | ISO 12947-2-4           | 45.000 TOUREN<br>END POINT AT RUBS                   |

### REINIGUNGSEMPFEHLUNG/CLEANING INSTRUCTION



Farbunterschiede, Florlänge und das Gewicht können variieren und sind unvermeidbar, diese sind auf den handwerklichen Herstellungsprozess zurückzuführen. Diese stellen keinen Mangel dar, sondern sind ein weiterer Beweis für die handwerkliche Qualität des Produktes.

Differences in colour shade, pile width, weight, etc.. are inevitable as they are due to artisanal process of creation. They are not to be considered as a defect, but they are further proof of the artisanal quality of the product.



ERNST-REUTER-STR. 5 B  
37619 BODENWERDER

TEL.: + 49 55 33 / 93 53 790  
FAX: + 49 55 33 / 93 53 799

INFO@PETER-GEIGER.DE  
WWW.PETER-GEIGER.DE

INHABER  
DENNIS FIEDLER

UST-IDENTNUMMER  
DE 254 984 156

VR-BANK IN SÜDNIEDERSACHSEN EG  
IBAN: DE16 2606 2433 0208 4478 37 | BIC GENODEF1DRA